

ÜRÜN TANIMI:

Çimento esaslı son kat olarak hazırlanmış polimer takviyeli rahat uygulanabilen ekonomik bir malzemedir.

KULLANIM ALANLARI:

Kaba sıva yapılmış, ya da ince sıvanın kullanılabileceği düşünülen beton, brüt beton ve benzeri yüzeylerin sıvanmasında, sıva tamiratlarında, bozuk yüzeylerin düzeltilmesinde kullanılır.

ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI:

- Çatlama yapmaz,
- Satıha kolay yapışır,
- Pürüzsüz bir görüntü sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Basınç Dayanımı, N/mm ²	≥ 6,0 (CS IV)
Bağ Dayanımı, N/mm ²	≥ 0,2 (FP:B)
Kılcal (Kapiler) Su Emme, kg/m ² .min ^{0,5}	W0
Su Buharı Geçirgenliği Katsayısı, μ	≤ 25
Ortalama Isıl İletkenlik, W/m.K (λ _{10,dry})	≤ 0,93
Tüketim; 4mm kalınlık için kg/m ²	6-8

UYGULAMA TALİMATLARI:**➤ Yüzey Hazırlığı:**

Uygulama yapılacak yüzey toz,boya ve kalıp yağı gibi tutunmayı engelleyecek etkenlerden arındırılarak, zeminin ıslatılması gerekmektedir.Yüzeyde aderansı etkileyecek hareketli parçalar yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.

➤ Ürün Hazırlığı ve Uygulama:

25 kg 'lık HAZIR İNCE SIVA 5,5-6,5 lt.temiz suya yavaş yavaş boşaltılarak düşük devirli bir mikser ile toprak ve hava kabarcığı kalmayınca kadar karıştırılır. 5 dk ürün dinlendikten sonra ürün mikser ile tekrar karıştırılır. Uygulama yapılırken kullanılacak kadar malzeme hazırlanmasında fayda vardır.Bir mala yardımıyla ince sıva işlemi yapılır.Arkasından süngerle yüzey düzeltme işlemi yapılır.

Malzemenin kendi içinde bulunan kimyasal maddelerden dolayı kireç kullanılması sakıncalıdır. Ürün uygulandıktan sonra 3 gün süre ile su ile kürlenmesi mukavemet ve çatlama direncini artırır.

Uygulama kalınlığı:3-10 mm

AMBALAJLAMA VE DEPOLAMA KOŞULLARI:

* Yukarıda belirtilen veriler ilgili standartın belirlemiş olduğu laboratuvar ortam koşullarında yapılmış olup, ürünün belirtilen amaçlar dışında kullanılması ve talimatlara uyulmaması durumunda oluşacak problemlerden Barkim Yapı kimyasalları sorumlu değildir.



İstanbul, Tuzla, Deri OSB Mah., Kumpas Cad., 24



+90 216 488 24 12



barkim.com.tr

	HAZIR İNCE SIVA TEKNİK BİLGİ FÖYÜ	Yayınlanma Tarihi:	12.10.2025
		Revizyon No:	0
		Revizyon Tarihi:	-
		Sayfa Sayısı:	2 / 2

25 kg'lık kraft torbalarda paletli olarak rutubetsiz ve serin ortamda azami 8 kat istifle açılmamış ambalajında yaklaşık 6 aydır. Dondan ve yağmurdan korunarak depolanmalıdır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER:

- Belirtilen uygulama alanı ve kullanma talimatı dışına çıkmayınız.
- Ürün cilde temasta tahriş yapabilir. İş elbisesi, koruyucu eldiven, maske ve gözlük kullanılmalıdır. İşe başlamadan önce ele koruyucu krem de sürülebilir.
- Harcın gözle teması halinde gözler derhal ılık su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır.
- Uygulamadan sonra direk güneş ışığı, şiddetli rüzgâr, yüksek hava sıcaklığı yağmur ve don gibi olumsuz hava koşullarına karşı korunmalıdır.
- (+)5 °C 'nin altında kalacak ortam şartlarında mutlaka korumaya alınmalı, naylon ile etrafı kapatılmalı veya ısı yalıtım plakaları serilerek ürünün dona maruz kalması engellenmelidir. Donmuş yüzeylere uygulanmamalıdır.
- (+)35°C 'nin üzerindeki sıcaklıklarda mutlaka korumaya alınmalı, naylon ile etrafı kapatılmalı veya ısı yalıtım plakaları serilerek ürünün ani su kaybına maruz kalması engellenmelidir. Direkt güneş altında uygulanmamalıdır.
- Kullanım süresi geçirilmiş harç; su veya kuru harç ile karıştırılıp tekrar kullanılmamalıdır.
- Hazırlanan harç içerisine dışarıdan yabancı malzeme ilave edilmemelidir. (kum,çimento,kireç,alçı vb...)

KALİTE BELGELERİ:

TS EN 998-1/A1-GP-CSIV sınıfına uygun üretiliyor.

** Yukarıda belirtilen veriler ilgili standartın belirlemiş olduğu laboratuvar ortam koşullarında yapılmış olup, ürünün belirtilen amaçlar dışında kullanılması ve talimatlara uyulmaması durumunda oluşacak problemlerden Barkim Yapı kimyasalları sorumlu değildir.*



İstanbul, Tuzla, Deri OSB Mah., Kumpas Cad., 24



+90 216 488 24 12



barkim.com.tr