

ÜRÜN TANIMI:

Çimento esaslı, iç mekanlarda kullanılmak üzere hazırlanmış kolay uygulanabilen kullanıma hazır siva harcıdır.

KULLANIM ALANLARI:

- İç mekânlarda
- Brüt beton, gaz beton, tuğla, bims, briket duvar ve tavan yüzeylere uygulanır.

ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI:

- Kolay ve hızlı hazırlandığı için zamandan tasarruf sağlar.
- Yüksek yapışma özelliğine sahiptir.
- İşçilikten tasarruf sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Performans Özellikleri	
Kuru yığın yoğunluğu; kg/m ³	1600±300
Basınç dayanımı; N/mm ²	CS IV; ≥ 6,0
Bağ dayanımı; N/mm ²	≥ 0,2
Eğilme dayanımı (TS EN 1015-11)	≥ 2 N/mm ²
Yangına tepki sınıfı	A1
Genel Özellikler	
Görünüm	Gri
Tüketim; 1cm kalınlık için kg/m ²	15
Uygulama sıcaklığı; °C	(+5) - (+35)
Uygulama kalınlığı; mm	10-25
Kullanıma alma süresi; gün	2-3

UYGULAMA TALİMATLARI:**➤ Yüzey Hazırlığı:**

Uygulama yapılacak yüzey yağ, kir, boya gibi tutunmayı engelleyecek etkenlerden arındırılmalıdır. Siva işlemi yapılmadan önce yüzey, havanın sıcaklığına bağlı olarak suya doyurulmalıdır. Gaz beton gibi su emiciliği yüksek olan yüzeylerde uygulamadan en az 72 saat önce ön serpme işlemi yapılmalıdır. Yüzey düzgünlüğü ve parlaklığı olan brüt beton yüzeylerde yüzey astarı ile beraber ön serpme işlemi gerçekleştirilmelidir.

* Yukarıda belirtilen veriler ilgili standartın belirlemiş olduğu laboratuvar ortam koşullarında yapılmış olup, ürünün belirtilen amaçlar dışında kullanılması ve talimatlara uyulmaması durumunda oluşacak problemlerden Barkim Yapı kimyasalları sorumlu değildir.



İstanbul, Tuzla, Deri OSB Mah., Kazlıçeşme Cad., 49



+90 0216 394 87 80



barkim.com.tr

➤ Ürün Hazırlığı ve Uygulama:

25kg.lık Hazır Kaba sıva temiz bir kap içerisinde bulunan 5,0-6,0 lt temiz,berrak suya yavaş yavaş boşaltılarak düşük devirli bir mikser ile topaksız homojen bir kıvam elde edilinceye kadar karıştırılmalı ve harç 5 dakika dinlendirildikten sonra tekrar 1 dakika karıştırılarak mala ile uygulama işlemine geçilir.

Uygulama kalınlığı tek katta 1 cm ile 2,5 cm arasında olmalıdır. Kalınlık 2,5 cm'den fazla ise ikinci kat, birinci kat prizini aldıktan sonra maksimum 2,5 cm kalınlığında uygulanır.

AMBALAJLAMA VE DEPOLAMA KOŞULLARI:

25 kg'lık torbalarda paletli olarak rutubetsiz ve serin ortamda azami 8 kat istifli açılmamış ambalajında yaklaşık 12 aydır. Donan ve yağmurdan korunarak depolanmalıdır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER:

- Belirtilen uygulama alanı ve kullanma talimatı dışına çıkmayınız.
- Ürün cilde temasta tahriş yapabilir. İş elbisesi, koruyucu eldiven, maske ve gözlük kullanılmalıdır. İşe başlamadan önce ele koruyucu krem de sürülebilir.
- Harcın gözle teması halinde gözler derhal ılık su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır.
- Uygulamadan sonra direk güneş ışığı, şiddetli rüzgâr, yüksek hava sıcaklığı yağmur ve don gibi olumsuz hava koşullarına karşı korunmalıdır.
- (+)5 °C 'nin altında kalacak ortam şartlarında mutlaka korumaya alınmalı, naylon ile etrafı kapatılmalı veya ısı yalıtım plakaları serilerek ürünün dona maruz kalması engellenmelidir. Donmuş yüzeylere uygulanmamalıdır.
- (+)35°C 'nin üzerindeki sıcaklıklarda mutlaka korumaya alınmalı, naylon ile etrafı kapatılmalı veya ısı yalıtım plakaları serilerek ürünün ani su kaybına maruz kalması engellenmelidir. Direkt güneş altında uygulanmamalıdır.
- Kullanım süresi geçirilmiş harç; su veya kuru harç ile karıştırılıp tekrar kullanılmamalıdır.
- Hazırlanan harç içerisine dışarıdan yabancı malzeme ilave edilmemelidir. (kum,çimento,kireç,alçı vb...)

* Yukarıda belirtilen veriler ilgili standartın belirlemiş olduğu laboratuvar ortam koşullarında yapılmış olup, ürünün belirtilen amaçlar dışında kullanılması ve talimatlara uyulmaması durumunda oluşacak problemlerden Barkim Yapı kimyasalları sorumlu değildir.



İstanbul, Tuzla, Deri OSB Mah., Kazlıçeşme Cad., 49



+90 0216 394 87 80



barkim.com.tr