

ÜRÜN TANIMI:

Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer ve elyaf takviyeli çatı mahya kiremitlerinin yapıştırılmasında kullanılan yüksek yapışma mukavemetine sahip mahya yapıştırma harcıdır.

KULLANIM ALANLARI:

Çatı mahyalarının yapıştırılması ve sabitlenmesinde kullanılır.

ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI:

- Sentetik katkılar, mineral dolgular, içerir.
- Suya ve dona karşı dayanıklıdır.
- Isı farklılıklarından etkilenmez.
- İşleme süresi uzundur.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Genel Özellikleri;	
Renk	Kiremit rengi
Uygulanacak zemin sıcaklığı(°C)	5 – 35
Kabuklaşma Süresi	~1 saat
Kap Ömrü	2 saat
Tane boyutu	≤ 1,5 mm
Tüketim	1 adet mahya için ortalama 600 gr
Performans Özellikleri;	
Basınç dayanımı; N/mm ²	M5; ≥5,0
Bağ dayanımı: N/mm ²	0,2
Yangına tepki sınıfı	A1

UYGULAMA TALİMATLARI:**➤ Yüzey Hazırlığı:**

Yüzeyler temiz, düzgün, sağlam, her türlü toz, yağ, kir, pas, kalıp yağı, deterjan gibi benzeri yapışmayı engelleyici maddelerden ve atıklardan arındırılmalıdır. Yüzeyler terazisinde olmalı, zayıf parçalar çıkartılmalıdır. Emici yüzeyler ve parlak yüzeyler uygun bir astar ile astarlanmalıdır. Uygulama yapılacak zemin veya duvarda çatlak, oyuk var ise uygun BARKİMOR tamir harçları ile tamir edilmelidir. Yapıştırma işlemine 3-4 gün sonra geçilmelidir.

➤ Ürün Hazırlığı ve Uygulama:

25kg.lık Mahya harcı temiz bir kap içerisinde bulunan 5,0-6,0 L temiz, berrak suya yavaş yavaş boşaltılarak düşük devirli bir mikser ile topaksız homojen bir kıvam elde edilinceye kadar karıştırılmalı ve harç 5 dakika dinlendirildikten sonra tekrar 1 dakika karıştırılarak uygulama işlemine geçilir. Mahya harcı uygulama yüzeyinin üzerine yayılır. Mahyanın birleşim noktalarına boşluk kalmayacak şekilde

* Yukarıda belirtilen veriler ilgili standartın belirlemiş olduğu laboratuvar ortam koşullarında yapılmış olup, ürünün belirtilen amaçlar dışında kullanılması ve talimatlara uyulmaması durumunda oluşacak problemlerden Barkim Yapı kimyasalları sorumlu değildir.



İstanbul, Tuzla, Deri OSB Mah., Kazlıçeşme Cad., 49



+90 216 488 24 12



barkim.com.tr

sürülerek mahyaların girintileri birbirine yapıştırılır. Nemli süngerle ortalama 1 saat sonra son şekli verilir. Sıcak havalarda, direkt güneş ışığına maruz kalan yüzeyler 24 saat boyunca su ile kürlenmelidir

AMBALAJLAMA VE DEPOLAMA KOŞULLARI:

25 kg'lık kraft torbalarda paletli olarak rutubetsiz ve serin ortamda azami 8 kat istifle açılmamış ambalajında yaklaşık 6 aydır. Dondan ve yağmurdan korunarak depolanmalıdır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER:

- Dış mekân uygulamalarında yaklaşık 48 saat güneş yağmur ve dondan korunmalıdır.
- Önerilenden fazla miktarda su ilave etmeyiniz.
- Ürünün uygulanması esnasında iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbiseleri giyilmeli ve uygun gözlük ve maske kullanılmalıdır.
- Uygulamadan sonra direk güneş ışığı, şiddetli rüzgâr, yüksek hava sıcaklığı (+35°C üzeri) yağmur ve don gibi olumsuz hava koşullarına karşı korunmalıdır.
- Uygulamadan hemen sonra, henüz sertleşmeden, cildimizin temas ettiği bölümleri ve ekipmanlar su ile temizlenmelidir.
- Ürün sertleştikten sonra mekanik yöntemler kullanılarak temizlenmelidir.
- Kullanım süresi geçirilmiş harç; su veya kuru harç ile karıştırılıp tekrar kullanılmamalıdır.
- Hazırlanan harç içerisine dışarıdan yabancı malzeme ilave edilmemelidir. (kum, çimento, kireç, alçı vb...)

* Yukarıda belirtilen veriler ilgili standartın belirlemiş olduğu laboratuvar ortam koşullarında yapılmış olup, ürünün belirtilen amaçlar dışında kullanılması ve talimatlara uyulmaması durumunda oluşacak problemlerden Barkim Yapı kimyasalları sorumlu değildir.



İstanbul, Tuzla, Deri OSB Mah., Kazlıçeşme Cad., 49



+90 216 488 24 12



barkim.com.tr